

ES Aktuell 1000

1.2738 EST, vergütet
40 CrMnNiMo 8 6 4

Festigkeit:
280-325 HB (950 – 1100 N/mm²)

Charakteristik bzw. Verwendungszweck:
vorvergüteter Kunststoffformenstahl, gute Durchvergütbarkeit und geringer Festigkeitsabfall vom Rand zum Kern, gut polierbar, narbungsgeeignet

Durchmesser in mm	Ausführung: geschält bzw. überdreht																
	403	423	453	483	503	523	553	603	653	703	753	803	853	903	953	1053	1202

Stärke in mm	205	265	275	305	325	355	405	425	455	475	505	525	555	575	605
	1010	905	905	905	1600	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905
		1010	1010	1250		1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010
			1250	1600		1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250		1250
						1600	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450		1450
						1850	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600		1600
						1850	1850	1850	1850	1850			1850		1850

Größere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

Abweichende Abmessungen sind kurzfristig lieferbar.