

## ES Aktuell 1000

1.2738 EST, vergütet  
40 CrMnNiMo 8 6 4

**Festigkeit:**  
280-325 HB (950 – 1100 N/mm<sup>2</sup>)

*Charakteristik bzw. Verwendungszweck:*  
vorvergüteter Kunststoffformenstahl, gute Durchvergütbarkeit und geringer Festigkeitsabfall vom Rand zum Kern, gut polierbar, narbungsgeeignet

Durchmesser  
in mm

Ausführung: geschält bzw. überdreht

403 423 453 483 503 523 553 603 653 703 753 803 853 903 953 1053 1202

Stärke  
in mm

205	265	275	305	325	355	405	425	455	475	505	525	555	575	605
1010	905	905	905	1600	905	905	905	905	905	905	905	905	905	905
	1010	1010	1250		1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010
		1250	1600		1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250		1250
					1600	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450		1450
					1850	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600		1600
					1850	1850	1850	1850	1850			1850		1850

Größere Abmessungen auf Anfrage lieferbar

Abweichende Abmessungen sind kurzfristig lieferbar.