

ES Antikor

1.2316 EST mod., vergütet
X 38 CrMo 16 mod.

Festigkeit:
280-325 HB (950 – 1100 N/mm²)

Charakteristik bzw. Verwendungszweck:

Korrosionsbeständiger, vergüteter
Formenstahl, der aufgrund seiner modi-
fizierten Analyse im Vergleich zum
DIN-Werkstoff einen eingeschränkten

Deltaferrit-Gehalt aufweist. Dadurch
werden Polierfähigkeit, Zähigkeit und
Zerspanbarkeit verbessert.

Durchmesser in mm	Ausführung: geschält bzw. überdreht																		
	20,5	26	31	36	41	46	51	56	61	66	71	76	81	86	91	96	101	111	121
	131	141	151	161	172	182	192	202	212	222	232	242	252	262	272	282	303	323	353
	373	403	433	453	503	553													

Stärke in mm	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100
	160	160	160	350	160	350	160	1010	160	1010	160	1010	160	1010	160	1010	200
	200	200	200	400	200	1010	200	1250	200	1300	200		200		200	1250	250
	250	250	250	1010	250	1250	250		250	2000	250		250		250		300
	300	300	300	1300	300	2000	300		300		300		300		300		350
	500	400	350	2000	350		350		350		350		350		350		400
	1010	1010	400		400		400		400		400		400		400		500
	1300	1250	1010		450		450		450		450		450		500		600
	2000	2000	1300		500		500		500		500		500		1010		1010
			2000		600		550		1010		600		600				1250
					1010		600		1250		1010		1010				
					1300		1010				1300		1300				
					2000		1300				2000		2000				
							2000										

Stärke in mm	110	120	130	140	150	160	175	185	205	255	305
	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1250	1250	1250
	1250	1250	1600	1250	1250	1250	1250	1250			

Stärke in mm	405	425	505
	1250	1250	1250

Ihre Wunschabmessungen sägen wir kurzfristig aus größeren Abmessungen zu.