



# ES Aktuell 1000

1.2738, vergütet  
40CrMnNiMo8-6-4

Festigkeit: 280-325 HB (950-1100 N/mm<sup>2</sup>)

Charakteristik bzw. Verwendungszweck:  
vorvergüteter Kunststoffformenstahl, gute Durchvergütbarkeit und geringer Festigkeitsabfall vom Rand zum Kern, gut polierbar, narbungsgeeignet

Durchmesser in mm	Ausführung: geschält bzw. überdreht															
	403	423	453	483	503	523	553	603	653	703	753	803	853	903	953	1053

Stärke in mm	205	235	265	275	305	325	355	375	405
	1010	1250	905	1600	905	905	905	1600	905
			1010		1010	1010	1010		1010
					1250	1250	1250		1250
					1600	1600	1600		1450
									1600
									1850

Stärke in mm	425	455	475	505	525	555	575	605
	905	905	905	905	905	905	905	905
	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010	1010
	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250	1250
	1450	1450	1450	1450	1450	1450		1450
	1600	1600	1600	1600	1600	1600		1500
								1600

Größere Abmessungen auf Anfrage lieferbar